

Simil Lak Satin

Peinture laque satinée alkyde modifiée uréthane et acrylique, à base de résines de nouvelle génération



Domaine d'emploi

Intérieur/extérieur

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux très soignés neufs ou d'entretien

Points forts et spécificités

● Points forts

Grande facilité d'application
Temps de reprise exceptionnel
Satin soutenu et très bon tendu
Application possible de deux couches dans la journée

● Spécificités

Sans odeur, séchage rapide
Très bonne opacité, haut garnissant
Très riche en titane (pour le blanc)
Lavable, non jaunissante, sans tension

Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 1 g/l de COV
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

Caractéristiques

- Aspect sec : Satiné tendu
- Teintes : Blanc et 735 teintes du nuancier *Simil'R*
- Densité : Blanc et Base TP : $1,35 \pm 0,05$ / Base NE : $1,16 \pm 0,05$
- Extrait sec (en poids) : Blanc et Base TP : $60 \pm 2\%$ / Base NE : $49 \pm 2\%$
- Brillance (pour du blanc à 60°) : 34 ± 2 UB
- Rendement : 13 à 15m²/l
- Séchage (à 20°C-60%) : Sec 2 heures, recouvrable 6 heures

Mise en œuvre/Application

- Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless
- Dilution : Prêt à l'emploi
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement :



- ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
- ☞ Refermez les pots de peinture non terminés afin de pouvoir les réutiliser
- ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie



SACOFRA

101 Bis, avenue Raspail – 94250 GENTILLY
Tel : 01.47.40.87.88 Fax : 01.45.47.39.33