

# SATINÉA<sup>+</sup> VELOURS

## Peinture en phase aqueuse d'aspect velours satiné

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



CHROMATIC  
SYSTEM®

### DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, des pièces sèches ou humides.
- Etat de finition A ou B.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect satiné velours
- Grain fin arrondi et très garnissant
- Blancheur élevée
- Excellente opacité
- Entretien facile.
- Lessivable
- Applicable sur toile à peindre
- Pas de collant résiduel
- Respectueux de la santé et de l'environnement

### TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

### DEGRÉ DE BRILLANCE

10 % sous 60°

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

Poché fin

### RENDEMENT

- Supports lisses : 8 à 11 m<sup>2</sup>/l
- Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l

### CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,36 (± 0,02) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

47 % (± 2 %)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

60 % (± 2 %)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50 % Humidité Relative)

- Sec : 1 heure
- Recouvrable : 6 heures  
En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être plus long.

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
<b>Bétons et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de SATINÉA<sup>+</sup> VELOURS</li> </ul>
<b>Plâtres et dérivés Plaque de plâtre à épiderme cartonné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage, grattage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>	
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage si nécessaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou EUROPRIMER+</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>	

### Observations

#### CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7a2

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 3 g/l COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+.

#### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.  
Utiliser rapidement après ouverture.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)