



## SOLUTION ACIDE POUR LE DÉROCHAGE DES FONDS

**PROPRIÉTÉS :** Sols neufs: élimine les remontées de laitance, neutralise le pH alcalin - Sols anciens : un bon nettoyage évite dans certains cas le ponçage. Permet d'éliminer la calamine brillante sur les galvas.

**DESTINATION :** Sols (parking, industrie) - Dégraissage des métaux (galvanisé, aluminium, inox etc...).

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Incolore
Densité :	1,03 +/- 0,05
Séchage :	30 minutes environ
Rendement moyen :	10 m <sup>2</sup> / L
Conditionnement :	20 L - 5 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter au DTU 59.1 ou 59.3 selon l'utilisation.**

### Application :

- Port des gants, lunettes et tablier de protection fortement conseillé.
  - Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
  - Appliquer à la brosse (soie) et laisser agir 10 minutes puis rincer abondamment à l'eau.
  - Répéter l'opération si nécessaire après vérification du Ph (sol ciment).
  - Sur galva neuf une seule fois suffit, sauf s'il reste des zones brillantes.
  - Laisser sécher complètement avant toute application de peinture.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

**Dangereux : respecter les précautions d'emploi.**

Cette fiche a été établie et corrigée le 22/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.