


► LES SOLUTIONS SOL **MARQUAGE ROUTIER**

# DX ROUTE



## PEINTURE DE MARQUAGE ROUTIER

**PROPRIÉTÉS** : Séchage rapide - Résistance à l'usure mécanique (pneus, etc.), aux intempéries et aux contraintes thermiques

**DESTINATION** : Fléchage, parking, ligne de roulement.  
Intérieur - extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Mat
<b>Teinte :</b>	Blanc, noir, jaune 1023, bleu 5012, rouge 3020, vert 6024
<b>Densité :</b>	1,47 +/- 0,05 (blanc)
<b>Séchage :</b>	Sec au toucher : 15 minutes
<b>Reprise du trafic piéton :</b>	45 minutes
<b>Reprise du trafic motorisé :</b>	1 heure
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 500 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	68 % +/- 2% (blanc)
<b>Extrait Sec Volume :</b>	47 % +/- 2% (blanc)
<b>Rendement Moyen :</b>	9 à 10 m <sup>2</sup> / L soit environ 50 microns Ces consommations peuvent différer selon la porosité et la planéité du support
<b>Conditionnement :</b>	15L - 3L



**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 7b1 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3.**

### Préparation :

Les sols doivent être secs, cohérents, non gras, pas farinants et rugueux.

### Application :


- Sur chaussées hydrocarburées bien sèches et sans poussière.
- S'utilise aussi pour le fléchage au sol sur peinture ou béton.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6°C.

### Matériel :

- Brosse ou rouleau antigoutte standard 12 mm ou polyester tissé 13 mm : dilution : 0 à 10%
- Pistolet airless (Diam. buse 19 à 21, Pression 160 à 200 bars) : dilution : 0 à 10%

**Nettoyage et dilution** : Diluant cellulosique

Réservé strictement à un usage professionnel



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur [www.inies.fr](http://www.inies.fr).

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été mise à jour le 01/04/2022. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.