

► LES SOLUTIONS SOL VERNIS

VITRIFICATEUR SOL BÉTON

XO TAN



VERNIS POLYURÉTHANE POUR VITRIFICATION ET PROTECTION DES SOLS

PROPRIÉTÉS : Feuil garnissant très dur - Sèchage rapide – Facilite l'entretien des sols au nettoyage - Résiste aux détergents ménagers.

DESTINATION : Intérieur, extérieur. Finition pour les sols (béton, peinture, etc.).

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Brillant (>86), satin (15) ou mat (4 sous 60°)
Teinte :	Incolore
Densité :	0,95 +/- 0,05 (moyenne)
Sec :	3 heures
Recouvrable :	8 à 12 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/e : 400 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 400 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	58 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	49 % +/- 2%
Rendement Moyen :	10 à 14 m ² / L Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L – 1 L

CONSERVATION : 24 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M1

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

Application :

- Le mode d'application se fera au choix de l'applicateur, en sachant qu'il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines afin d'éviter une finition ambrée.
- 3 couches sont conseillées pour des locaux à fort passage.
- L'intervalle entre les couches ne doit pas excéder 48 heures, sinon poncer légèrement pour donner de la rugosité.
- Pour la finition Mat, il est recommandé d'appliquer la première couche en satin ou brillant pour éviter les traces blanches.
- Sur support non poreux, humide, farinant : appliquer le PLANIKA PRIM+ en sous-couche, sans excéder 48 heures entre les couches.
- Ne pas incorporer de poudre antidérapante dedans, une version antidérapante existe: VERNIS ANTIDERAPANT.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.

Matériel : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm, brosse à vernir, spalter

Nettoyage : White-spirit.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site.
www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 03/05/2023. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.